

**Вогнезахист дерев'яних будівельних конструкцій сертифікованими вогнезахисними матеріалами**

Вогнезахисний матеріал	Група вогнезахисної ефективності	Термін придатності вогнезахисного покриття	Зовнішній вигляд вогнезахисного покриття
ДСА-1	I (перша)	2 роки	Не змінює колір дерева
ДСА-2	I (перша)	3 роки	Не змінює колір дерева
Ендотерм ХТ-150	I (перша)	5 років	Біло-сірий
Ендотерм 400201	I (перша)	7 років	Світло-сірий
Термодон-ТОП	I (перша)	10 років	Світло-сірий
Фенікс ДП	I (перша)	30 років	Не змінює колір дерева

**Вогнезахист металевих будівельних конструкцій сертифікованими вогнезахисними матеріалами**

Вогнезахисний матеріал	Межа вогнестійкості (хв.)	Термін придатності вогнезахисного покриття	Зовнішній вигляд вогнезахисного покриття
Ендотерм ХТ-150	R-30-45	5-10 років	Білий, матовий
Ендотерм 400202	R-45	5-10 років	Білий, матовий
Ендотерм 170205	R-60	5-10 років	Білий, матовий
Ендотерм 210104	R-120-180	5-10 років	Білий, матовий
Фенікс СТС	R-40-60	30 років	Білий, матовий
Неоспрей	R-120-180	30 років	Білий, матовий